



2011100109Z



2011苏质监验字109号

检 验 报 告

Test Report

No: ZXW20120053

产品名称
Product Name

钢制防火电缆桥架

委托单位
Commission Unit

江苏德顺祥电气有限公司

检验类别
Test Kind

委托送样检验

江苏省低压电器产品质量监督检验中心

Jiangsu Center for Products of Low-voltage Electrical Apparatus Quality Supervision & Inspection

江苏省低压电器产品质量监督检验中心

Jiangsu Center for Products of Low-voltage Electrical Apparatus Quality Supervision & Inspection

检 验 报 告

Test Report

No: ZXW20120053

共2页 第1页

产品名称 Product Name	钢制防火电缆桥架	规格型号 Specifications	FQJ 600×150×2000
		商 标 Brand	-----
委托单位 Entrusting Unit	江苏德顺祥电气有限公司	联系电话 Tel	83177720
委托单位地址 Address of Entrusting Unit	镇江市大港新区银河路	检验类别 Test Kind	委托送样检验
受检单位 Unit being tested	-----	联系电话 Tel	-----
生产单位 Manufacturer	江苏德顺祥电气有限公司	样品等级 Grade	-----
样品数量 Sample Quantity	2节	送样日期 Sampling Date	2012-05-23
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	2012.5		
检验日期 Test Date	2012-05-23 ~ 2012-05-25		
样品状态 Sample Description	符合检验要求		
检验依据 Test Standard(s)	JB/T 10216-2000 《电控配电用电缆桥架》		
检验结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合JB/T 10216-2000标准三的规定。 签发日期 Signature date		
备 注 Note	-----		

批准:
Approval

陈 磊

审 核:
Proofreader

朱 志 峰

主 检:
Major tester

谢 梦 丹



检 验 结 果

Inspection result

No:ZXW20120053

共 2 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验结果 Test Result	单项评价 Single Item Decision
1	外观	---	涂层均匀、光滑、平整、无裂纹、无起皮、无气泡和水泡。	符 合	合 格
2	机械负载试验		承受1.25倍的1850N/m均布额定载荷，支点跨距：1.33m		
2.1	挠度值	mm	≤ 6.7	4.0	合 格
2.2	残余变形	---	试验完毕卸下试验负载，桥架不应有明显的永久变形。	符 合	合 格
3	撞击试验	----	承受 10J 能量的撞击后，不应出现影响安全使用的变形和裂纹。	符 合	合 格
4	表面防护层人工气候试验——交变湿热试验	----	经24h交变湿热试验后，表面防护层均应不低于JB/T 6743-1993中表6规定的2级要求：允许光泽稍变暗，颜色稍退，涂层有个别腐蚀点（产生腐蚀点面积 $\leq 15\%$ ）。	符 合	合 格
5	表面防护层人工气候试验——盐雾试验	----	用 $(5 \pm 0.1)\%$ 浓度的氯化钠溶液，在 $35^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 的温度中，连续喷雾试验48h。试验后，涂层外观应不出现锈蚀斑。	符 合	合 格
6	表面防护层附着力	----	应不低于 GB/T 1720-1993 中二级的规定。	符 合	合 格
7	表面防护层均匀性试验	----	涂层表面没有明显的层次感。	符 合	合 格
8	保护电路连续性试验		应有可靠的电气连接，阻抗值：		
8.1	有跨接点处	m Ω	≤ 50	8	合 格
8.2	无跨接点处	m Ω /m	≤ 5	4	合 格
备 注 Remarks					